

## Формирование комбинированной электронной структуры спин-поляризованных поверхностных состояний Дирака и Рашбы

О. Е. Терещенко<sup>1</sup>, В. А. Голяшов<sup>1</sup>, К. А. Кох<sup>2</sup>, И. И. Климовских<sup>3</sup>, А. М. Шикин<sup>3</sup>,  
С. В. Еремеев<sup>4</sup>, Е. В. Чулков<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.

<sup>2</sup>Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск.

<sup>3</sup>Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург, 198504.

<sup>4</sup>Институт Физики Прочности и Материаловедения СО РАН, Томск, 634021.

<sup>5</sup>Donostia International Physics Center (DIPC), San Sebastián/Donostia, Basque Country, Spain, 20018.

тел: (383)330-44-75, факс: (383)333-27-71, эл. почта: teresh@isp.nsc.ru

Интерес к изучению полупроводникового соединения  $\text{BiTeI}$  связан с наличием спин-расщепленных поверхностных и объёмных состояний, обусловленных эффектом Рашбы. Данный полупроводник имеет слоистую структуру без центра инверсии, состоящую из последовательности трех плотноупакованных слоев атомов  $\text{Te}$ ,  $\text{Bi}$  и  $\text{I}$ . Соединение  $\text{Bi}_2\text{Te}_3$  также обладает слоистой структурой,

состоит из пяти слоев  $\text{Te-Bi-Te-Bi-Te}$ , и известно как топологический изолятор (ТИ). Особый интерес вызывает возможность создания электронной структуры, сочетающей в себе гигантское спиновое расщепление состояний с дисперсионными зависимостями безмассовых частиц.

Целью данной работы являлось изучение возможности изменения электронного спектра  $\text{BiTeI}$  в состоянии комбинированной электронной структуры дираковского




Рис. 1. Дисперсионные зависимости  $\text{BiTeI}$  (a) и  $\text{Bi}_2\text{Te}_3$  (b), измеренные методом фотоэмиссии с угловым разрешением.

( $\text{Bi}_2\text{Te}_3$ ) и рашбовского ( $\text{BiTeI}$ ) типа.

На рис.1 приведены дисперсионные зависимости соединений  $\text{BiTeI}$  и  $\text{Bi}_2\text{Te}_3$ . Идея трансформации соединения  $\text{BiTeI}$  с гигантским расщеплением электронных состояний Рашбы в состояние ТИ состоит в последовательном уменьшении концентрации йода в приповерхностной области  $\text{BiTeI}$  путем десорбции в вакууме и формировании соединения близкого по стехиометрии к  $\text{Bi}_2\text{Te}_2\text{I}$ , имеющего структуру  $\text{Bi}_2\text{Te}_3$ , и проявляющего свойства топологического изолятора. Показано, что прогревами в вакууме формируется последовательность промежуточных спин-поляризованных состояний, отражающих переход от состояний рашбовского типа к смешанному типу состояний, характеризующихся бесщелевыми поверхностными спин-поляризованными состояниями Дирака с сохранением спин-расщепленных состояний Рашбы. Образование смешанного спектра сопровождается структурным фазовым переходом от трех – к пяти слоевой структуре, в согласии с расчетами. Продемонстрированные изменения электронного спектра открывают новые возможности в инженерии электронных свойств узкозонных полупроводниковых соединений путем их контролируемого изменения стехиометрии и структуры.